

YTONG Putze

YTONG Außenputz

YTONG Innenputz

YTONG Kalkspachtel

Vorteile auf einen Blick

- auf YTONG abgestimmtes Putzsystem
- als Hand- und Maschinenputz einsetzbar
- hydrophobierter Außenputz
- keine zusätzlichen Vorarbeiten erforderlich



Technische Daten

Festigkeitswerte	Dimension	Außenputz	Innenputz	Kalkspachtel
Trockenrohdichte	kg/m ³	800	1300	1200
Druckfestigkeit i. M.	N/mm ²	≤ 2,0	≥ 2,5	≤ 1,5
Baustoffklasse	-	WD2 - PM2, W1	CS II	PM1, W3
Verbrauch je mm Dicke	kg/m ²	0,8	1,3	1,2
Wärmeleitfähigkeit λ_D	W/mK	0,20	0,60	0,80
Diffusionswiderstand μ	-	15	15	8
Wasseraufnahme W		0,20	W0	-

Technische Regelwerke:

ÖNORM EN 998-1
ÖNORM B 3346

Anwendungsbereich:

Alle YTONG Mauersteine und sonstige hochwärmedämmenden Untergründe.

außen: YTONG Außenputz
innen: YTONG Innenputz oder
YTONG Kalkspachtel

Untergrundvorbehandlung:

Putzgrund von Staub und losen Teilen befreien;
er muss fest, trocken, saugfähig und frostfrei sein. Putzträger wie z.B. Holzwolleleichtbauplatten sind volldeckend mit Dämmkleber zu versehen. Übergangsbereiche mit Putzarmierungsgewebe überspannen, ebenso Ecken bei Gebäudeöffnungen (vgl. Regeln der ÖAP).

Besonderheiten:

Kein Vorspritzer erforderlich, wie Kalk und Zement zu lagern.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung kann von Hand oder mit Maschine erfolgen. Bei maschineller Verarbeitung den gesamten Sackinhalt mit Wasser im Zwangsmischer anmischen. Das Mauerwerk ist am Vortag vor dem Auftragen vollflächig vorzunässen.